ニッペーブ RSニート



概 要

■ ニッペ-ブRSニートは「ニート工法・樹脂系すべり止め舗装」のバインダーとして開発した、可とう性常温硬化型エポキシ樹脂です。ニッペーブRSニートとその関連製品、およびその応用技術や施工技術は効果的な路面のスリップ防止工法としてはもちろん、手軽で耐久性のあるカラー舗装や修景工法として交通安全と道路機能の向上、あるいは地域景観の改善に広くご利用頂けます。

特徴

- 骨材固着力、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れ、重車両、高速走行など過酷な条件下でも高度の耐久性と 耐スリップ性を保持します。
- 基材に対する接着性に優れています。
- 下地の変形に追従する可とう性を持っています。クラックや剥離などを軽減します。
- 色彩と耐候性に優れた骨材や顔料を使用しますので、色彩効果と視認性の高い舗装ができます。
- 樹脂の粘度、ポットライフ・硬化時間などを調整しています。スプレー施工はもとより、手塗り施工の作業性 にも優れています。



標準性能

備考;「樹脂系すべり止め舗装要領書-2013年度版」

試験項目	品質規格(EPN)		成績 ^{注1}	試験方法	
密度	1.00∼1.30 g/m ℓ		1.20	JIS K 5600-2-4 による。(金属比重瓶法)	
ポットライフ	10~40分		13	試料100gの最高発熱までの時間(分) の70%値で示す。	
半硬化時間	6時間以内		2.5 (2.3)	JIS K 5600-1-1 4.3.5 b)による。 スレート板に1.9kg/㎡塗布する。	
引張強さ	材令3日	材令7日の 70%以上	10.0	JIS K 6911 5.18 による。 23℃、3日および7日養生後測定。 試験片厚み 5~6mm 引張速度 5mm/min	
	材令7日	6.0N/mm²以上	12.0		
伸び率	20%以上		30	伸び率は材令7日養生後のみとする。	
塗膜収縮性	7mm以下		4	2-1-2 試験方法 4) による。	
T I 値 ^{注2}	1.2~2.0		- (1.5)	2-1-2 試験方法 5) による。	

注1;()内の数値は、排水性ニート工法用 注2; T I 値の試験項目は、排水性ニート工法R P N-601、602のみ適用

商品一覧

商品名	容量	備考
ニッペーブRSニート	36kg/セット	主剤:硬化剤 18kg:18kg
ニッペーブRSカラー(トップコート)	18kg/缶	つや無7色(ベンガラ/ミントプルー/プルー/ク゚リーン/フレッシュグリーン/ページュ/アイボリー)

※ 骨材、プライマーについても取り扱いしております。

安全衛生上の注意事項

- - 内容物/容器を廃棄する時には、国/地方自治体の規制に従って産業廃棄物として廃棄してください
 - Pは中心を命む床来する時には、回心力自合体のが明らいこと生来原来物として原来していたとい。 参料、塗料客器と業具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま 地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理上に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理 を依頼してください。

-	危	険	
			<u>***</u>

危険有害情報 飲み込むと有害/皮膚に接触すると有害のおそれ/吸入すると有毒 重篤な皮膚の薬傷・目の損傷/重篤な眼の損傷/アレルキー性皮膚反応を起こすおそれ 午殖能力または胎児への栗影響のおそれ/臓器の障害(単回暴露) 長期にわたるまたは反復暴露による臓器の障害のおそれ/物理化学的危険性 水生生物に非常に強い毒性(急性)/長期的影響により水生生物に非常に強い毒性



日本ライナー株式会社

本 社:〒140-8675 東京都品川区南品川4-1-15 日本ペイント㈱内 TEL 03-3740-1315 FAX 03-3740-1278

URL: http://www.nipponliner.co.jp

中部支店 本店(東京) TEL 03-3740-1315 TEL 0586-71-4155 北日本支店 関西営業所 TEL 011-662-0311 TEL 072-829-5481 東北営業所 中四国営業所 TEL 022-356-3674 TEL 082-287-0304 北関東営業所 九州営業所 TEL 048-669-0088 TEL 092-584-3138 神奈川営業所 TEL 046-263-1300 大分営業所 TEL 097-592-3334